

G.20 GRANIT POUDRE ARGENT

G.20 20 GRANIT Poudre & G. 20 GRANIT LIQUIDE, mis en oeuvre avec un disque SPRAY inox. TEN forment le système G.20 pour entretenir ou retrouver le brillant du GRANIT et tout ce qui ressemble à du marbre, mais qui n'est pas calcaire (exemple: "MARBRE VERT").

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<i>Constitution :</i>	<i>Composé d'oxyde d'aluminium et de terres rares.</i>
<i>Aspect :</i>	<i>Argent</i>
<i>Odeur:</i>	<i>Néant.</i>
<i>Densité</i>	<i>1.</i>
<i>P.H:</i>	<i>Après mouillage à l'eau 7.</i>
<i>Dissolution :</i>	<i>Partielle dans l'eau.</i>
<i>Stockage :</i>	<i>Au sec dans son emballage d'origine.</i>

II.-CONSIGNES DE SECURITE :

<i>Contact avec la peau :</i>	<i>Sans aucun danger.</i>
<i>Contact avec les yeux :</i>	<i>Rincer abondamment à l'eau.</i>
<i>Ingestion par voie orale :</i>	<i>A éviter.</i>

**Formule déposée au centre Anti-poisons de Paris : Hôpital Fernand Widal
200, rue du Faubourg St Denis -75475 Paris cedex 10 - Têl:01.40.3 7 04.04**

III.- SPÉCIFICITÉ DU G 20 GRANIT POUDRE ARGENT

Le **G 20 GRANIT POUDRE ARGENT** permet de repolir les granits dégradés avec l'énergie fournie par une monobrosse standard 200 ou 400 T.

Le **G.20 GRANIT POUDRE ARGENT** polira rapidement le bord du sol en granit avec une machine FLEX équipée d'un disque en fibres naturelles.

IV.-MISE EN OEUVRE :

Consulter la fiche de mise en oeuvre de la méthode G.20.

V - CONSOMMATION :

20grs à 30grs par m² de **G 20 GRANIT POUDRE ARGENT**, par passage.

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société. TEN 2007

**TEN CHIMIE - : 28, rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND - FRANCE
Tél : 01.43.03.29.21 & 01 43.03.35.59 - Fax: 01.43.05.05.35.**

G.20 GRANIT LIQUIDE

G. 20 GRANIT POUDRE & G. 20 GRANIT LIQUIDE, mis en œuvre avec un disque SPRAY inox. TEN forment le SYSTÈME G.20 pour entretenir ou retrouver le brillant du GRANIT et tout ce qui ressemble à du marbre, mais qui n'est pas calcaire (exemple: MARBRE VERT)

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution : Émulsion d'acide fluoré.
Aspect : Blanc laiteux tixotrope.
Odeur : Néant.
Densité : 0,98.
P.H : 4.
Stockage : Craint le gel et l'évaporation par la chaleur.

II.- CONSIGNES DE SECURITE :

Ce produit est Xn car il contient du Fluorosilicate de magnésium.

Phrases R: R22 nocif en cas d'ingestion

Phrases S: S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

**Formule déposée au centre Anti-poisons de Paris : Hôpital Fernand Widal
200, rue du Faubourg St Denis - 75475 Paris cedex 10 - Tél: 01.40.37.04.04**



III.- SPÉCIFICITÉ DU G 20 GRANIT LIQUIDE :

Le **G 20 GRANIT LIQUIDE** appliqué en spray méthode en combinaison avec la poudre **G.20 GRANIT FINITION ARGENT** et un **disque de laine d'inox**, va raviver les couleurs du granit qui tendent à s'estomper avec le trafic.

Le **G 20 GRANIT LIQUIDE** est un spray contenant uniquement des acides et des polymères, il est donc absolument non glissant.

Le **G.20 GRANIT LIQUIDE** appliqué avec un disque en fibres naturelles permettra l'entretien des marbres de couleurs claires.

IV.-MISE EN OEUVRE :

Consulter la fiche de **mise en œuvre de la Méthode G.20.**

V - CONSOMMATION :

20grs à 30grs par m² de **SPRAY G.20 GRANIT LIQUIDE** par passage,

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société. TEN 2007

TEN CHIMIE - : 28, rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND - FRANCE
Tél: 01.43.03.29.21 & 01.43.03.35.59 - Fax: 01.43.05.05.35.

MISE EN OEUVRE DE LA METHODE G.20

Objet: Polissage des pierres non calcaires comme : GRANIT- QUARTZ-MARBRE VERT etc...
à l'exception: du marbre blanc de thasos ou civec.

Méthode:

Protection des murs et plinthes avec le film 3M.

A/- Décapage ou décrassage du sol si ce dernier n'a pas fait l'objet d'un ponçage récent.

Décaper le sol avec une solution de 10 % à 15 % de **DECAPON D.C** dans l'eau, la monobrosse étant équipée d'un **disque bleu**. Aspirer les résidus au fur et à mesure de l'avance du décapage, pour éviter l'incrustation dans la pierre. Rincer abondamment à l'eau.

B/- polissage du Sol.

Saupoudrer 20 à 30Grs par m²de **poudre G.20 GRANIT POUDRE ARGENT** sur le sol, pulvériser sur celle-ci le **SPRAY G 20 GRANIT LIQUIDE**, et travailler la surface jusqu'au séchage, avec une monobrosse 200 ou 400 Tours équipée d'un **disque en laine d'innox**. Repulvériser du **SPRAY G.20 GRANIT LIQUIDE** et retravailler à nouveau jusqu'au séchage. Renouveler l'opération de polissage 2 ou 3 fois suivant l'état de dégradation du sol.

C/- Spray de finition.

a) - Après l'opération de polissage, dans le cas d'un mélange Marbre, Granit, ou de Marbre vert avec d'autres Marbres, on va sprayer du **G.20 GRANIT LIQUIDE** avec un **disque en fibres naturelles** pour optimiser le brillant.

b) -Après l'opération de polissage, dans le cas d'un sol Granit, même finition que ci-dessus avec un **disque en laine d'innox**.

ENTRETIEN DE LA METHODE G 20 :

En lavage cristallisant avec le T.N.4.L. soit en balayage humide ou en autolaveuse équipée de laine d'innox (pour plus de détails, consulter la fiche MULTINET T.N.4.L.).

ET

En SPRAY avec le **G.20 GRANIT LIQUIDE** et un **disque en fibres naturelles ou en laine d'innox**, avec périodicité hebdomadaire ou mensuelle selon le trafic.

En cas de dépolissage, il faudra repolir les zones de trafic avec la poudre **G.20 GRANIT POUDRE ARGENT** comme décrit au paragraphe B.

REMARQUE

La méthode G.20 GRANIT LIQUIDE va foncer légèrement la couleur de la pierre.

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société . TEN 2007

TEN CHIMIE -: 28, rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND - FRANCE
Tél: 01.43.03.29.21 & 01.43.03.35.59 - Fax: 01.43.05.05.35.